

Προσθετικό επιπέδωσης για τελικές επιστρώσεις πολυουρεθάνης

Φύλλο τεχνικών δεδομένων: 499-50
A5023

- 1. Εισαγωγή** Το ALEXSEAL Flattening Additive είναι ένα προσθετικό ματαρίσματος για το ALEXSEAL Torcoat. Το προϊόν αυτό διαφοροποιεί το βαθμό γυαλάδας χωρίς να μειώνει τις μηχανικές ιδιότητες της τελικής επίστρωσης. Το ALEXSEAL Flattening Additive είναι ιδανικό για χρήση όταν είναι επιθυμητό χαμηλότερο επίπεδο γυαλάδας, ώστε να ελαχιστοποιείται η αντανάκλαση του φωτός και οι ατέλειες της επιφάνειας.
- 2. Εύρος εφαρμογής** Το ALEXSEAL Flattening Additive μπορεί να προστεθεί σε οποιαδήποτε χρωματική βάση ALEXSEAL Torcoat. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για εφαρμογή ψεκασμού. Η εφαρμογή με πινέλο μπορεί να οδηγήσει σε ανομοιόμορφη επιφάνεια ή ημι-γυαλιστερό φινιρίσμα.
- 3. Χρώμα** Κρεμ αλοιφή που μετατρέπεται στη χρωματική επιλογή του Torcoat όταν αναμιχθεί.
- 4. Καλυπτικότητα** Όπως και το ALEXSEAL Torcoat, δείτε τη σειρά TDS για λεπτομέρειες.
- 5. Προεργασία επιφάνειας** Όπως και το ALEXSEAL Torcoat, δείτε τη σειρά TDS για λεπτομέρειες.
- 6. Εμπορικό όνομα** ALEXSEAL Flattening Additive A5023 1 QT & 1 γαλόνι
- 7. Αναλογία μείξης** Το ALEXSEAL Flattening Additive διαφοροποιεί το βαθμό γυαλάδας. Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστάται πρότερη δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή περιοχή. Αναμίξτε εντελώς το ALEXSEAL Premium Torcoat με το ALEXSEAL Flattening Additive ώστε να επιτευχθεί ένα ομοιογενές μίγμα. Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα ALEXSEAL Torcoat Converter και αναμίξτε εντελώς. Προσθέστε το κατάλληλο ALEXSEAL Torcoat Reducer και αναμίξτε εντελώς. Στραγγίστε το μείγμα με πολλά φίλτρα μιογιάς, 50 – 100 micron (3 - 5 mil, πλέγμα 170 - 325) κατά μέγιστο, πριν την εφαρμογή.

Premium Topcoat 501

Mix by volume	Base	Flattening Additive	Converter	Reducer
Matte Finish	1	1	1	0.5
Eggshell Finish	1	0.75	1	0.5
Semi Gloss	1	0.5	1	0.5

Acrylic Topcoat X

Mix by volume	Base	Flattening Additive	Converter	Reducer
Matte Finish	2	2	1	1
Eggshell Finish	2	1.25	1	1
Semi Gloss	2	0.85	1	1

Σημειώσεις:

Όταν χρησιμοποιείτε αντιολισθητικό, προσθέστε το αντιολισθητικό μετά το σούρωμα. Το Flattening additive μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ALEXSEAL Torcoat αλλά σε κάποιες εφαρμογές μπορεί να προκύψει θολότητα. Πρέπει να γίνουν δοκιμαστικές εφαρμογές για να καθοριστεί αν τα αποτελέσματα πληρούν τις προσδοκίες. Η εφαρμογή και ανάμειξη, συμπεριλαμβανομένης της αραίωσης, της επιτάχυνσης, του πάχους υμένα, της τεχνικής εφαρμογής και των περιβαλλοντικών συνθηκών, μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του φινιρίσματος και τον βαθμό γυαλάδας. Όταν κάνετε πολλές εφαρμογές στο ίδιο έργο, συνιστάται σταθερότητα της διαδικασίας. Τα φινιρίσματα ματ μπορεί να είναι δυσκολότερα στον καθαρισμό τους από τα γυαλιστερά φινιρίσματα. Το αναμεμιγμένο υλικό πρέπει να φιλτράρεται πριν την εφαρμογή.

Επιταχυντής:

Αν χρησιμοποιηθεί ALEXSEAL Flattening Additive, συνιστάται εφαρμογή σταυρωτά για κάθε στρώση, ή διαφοροποίηση της κατεύθυνσης του μοτίβου ψεκασμού για κάθε στρώση ή πέρασμα. Η ομοιόμορφη εφαρμογή υμένα βαφής είναι σημαντική για επίτευξη ομοιογενούς φινιρίσματος.

Μόνο για επαγγελματική χρήση

Σελίδα 1 από 1

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων βασίζονται στο επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης που διαθέτουμε. Η αναθεώρηση από τον χρήστη σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό είναι απαραίτητη λόγω των ποικίλων δυνατοτήτων επεξεργασίας και εφαρμογής. Αποκλείεται ρητά οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους της Mankiewicz για ελαττωματικές εφαρμογές ή/και ακατάλληλη χρήση. Η επεξεργασία του προϊόντος πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως με πρωτόκολλο εφαρμογής χρώματος. Αναθεώρηση 07/2023