

Richtlijnen & tips voor onderhoud

voor ALEXSEAL[®] Premium Topcoat 501

Technisch infoblad:
450-10 **C&M**

1. Inleiding

Door met zorg uitgevoerd onderhoud, zal **ALEXSEAL[®] Premium Topcoat 501** de ruige weersomstandigheden op het water langdurig kunnen weerstaan. Na het aanbrengen van de verf is het belangrijk om met name de buitenzijde van het jacht goed schoon te houden en frequent te onderhouden. Door het opvolgen van deze richtlijnen zal de hoogwaardige aflak langdurig bescherming bieden en duurzaam presteren.

2. Reiniging

Spoel de geschilderde ondergrond altijd na het varen af met ruim schoon water. Dit verwijdert loszittend oppervlakig vuil en eventuele zoutresten. Wanneer men met zogenaamd kalkrijk "hard" water spoelt bestaat de kans dat er zich matte druppels gaan vormen op het oppervlak. Door het gebruik van zacht water of een toevoegingsmiddel kan worden voorkomen dat kalkresten afkomstig uit het water zich opbouwen en misschien onterecht het idee geven dat de glans van de aflak afneemt. Het geschilderde oppervlak bij voorkeur 1 maal per week afwassen met water i.c.m. een zacht reinigingsmiddel, welke PH neutraal is en geschikt is voor geschilderde oppervlakken. **Let op:** sommige reinigingsmiddelen kunnen aangebrachte was- en of beschermingslagen aantasten of verwijderen. In het meest extreme geval zelfs afbijten. Voorkom dat dergelijke producten worden gebruikt. Controleer de gebruiksaanwijzing op het etiket van het reinigingsmiddel.

Gebruik geen harde borstels, schuursponzen en schurende reinigingsmiddelen op het schilderwerk. Deze zullen het oppervlak bekrassen en de glansgraad doen verminderen. Gebruik alleen zachte borstels, sponzen en reinigingsmiddelen welke bedoeld zijn om geschilderde oppervlakken mee te behandelen. Door het oppervlak af te drogen voorkomt men aftekening van waterdruppels. Daar waar mogelijk, maak gebruik van een zeem, zachte doeken, spons en of een water-trekker.

3. Bescherm laag

Het is aan te bevelen een wax of bootwas van hoge kwaliteit aan te brengen op het schilderwerk. Deze producten moeten echter wel zijn afgestemd op polyurethaan aflak. Deze producten geven een aanvullende bescherming aan het schilderwerk en zullen de levensduur van de aflak absoluut positief beïnvloeden.

4. Opmerking

Veel leveranciers produceren aanvullende beschermingsproducten. Gebruik bij voorkeur die producten waarvan bekend is dat ze zijn ontwikkeld om specifiek verf (polyurethaan) aanvullend te beschermen. Producten mogen geen schurende inhoudstoffen en of bijtende chemicaliën bevatten.

5. Vlekken verwijderen

Verwijder ontstane vlekken altijd zo snel mogelijk. Bepaalde vervuiling kan etsend werken en of wanneer langdurig op het oppervlak aanwezig, in de verf trekken. Als een bepaalde vlek niet met behulp van een zacht reinigingsmiddel kan worden verwijderd, kunnen bepaalde oplosmiddelen worden gebruikt om de vlek te helpen op te weken. **Let op:** aceton en thinner als laatste optie toepassen. Mogelijk dat deze 2 oplosmiddelen, wanneer niet correct of veelvuldig toegepast, de verf aantasten. Als de vlek met oplosmiddel kan worden verwijderd, het oppervlak direct goed nawassen met schoon water i.c.m. een zacht reinigingsmiddel.

6. Verwijderen van zout

Eventuele zoutaanslag verwijderen met warm water i.c.m. witte azijn. Mengverhouding 1: 1. Voeg de azijn toe aan het warme water en gebruik het mengsel om de aanslag te verwijderen. Zodra klaar, oppervlak goed nawassen met schoon water i.c.m. een zacht reinigingsmiddel.

7. Bijwerken

Zwaarder belaste oppervlakken kunnen op termijn krassen, slijtplekken en glansverlies gaan vertonen. Hieronder kan ook worden verstaan het verwijderen van wat lokale overspray en of aftekening van plakband. Wanneer men kiest voor het lokaal polijsten en of bijwerken van het verfsysteem adviseren wij u dit te laten uitvoeren door een professionele applicateur. Door het aanvullend behandelen met beschermende wax en / of een sealer kan de glans nog langer worden behouden. Kleine oppervlakken handmatig uitvoeren. Gebruik voor grotere oppervlakken een

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Pagina 1 van 2

De informatie in dit infoblad is gebaseerd op de meest recente stand van onze research en ontwikkeling. De gebruiker moet dit infoblad regelmatig controleren omwille van de zich mogelijk veranderende verwerkings- en gebruiksmogelijkheden. Revisie Januari 2008

Richtlijnen & tips voor onderhoud

voor ALEXSEAL[®] Premium Topcoat 501

Technisch infoblad:
450-10 **C&M**

langzaam draaiende polijstmachine, bij voorkeur voorzien van een grote diameter pad. Of informeer bij de desbetreffende leverancier welke materialen en of combinaties men bij voorkeur dient te gebruiken.

8. Polijsten

Soms kan het op langere termijn nodig zijn middels zacht polijsten de glans te herstellen. Wij adviseren u deze werkzaamheden door een professionele applicateur te laten uitvoeren. Voorkom dat door te zwaar polijsten de verf onnodig veel wordt "afgeslepen", of in het ergste geval wordt verwijderd. Informeer bij de desbetreffende leverancier welke materialen en of combinaties men bij voorkeur dient te gebruiken.

9. Kleine reparaties

Kleine oppervlakkige reparaties kunnen met een speciale techniek door een professionele applicateur worden uitgevoerd. De beschadiging lokaal repareren en in kleur herstellen. Laat de reparatie een aantal dagen uitharden. Matteer de plek en een deel van het omliggende (incl. overspray vlak) bestaande oppervlak met schuurpapier P 1500. Het oppervlak licht met Alexseal Premium Topcoat 501 verdunner benatten. Het gerepareerde deel en het aangrenzende oppervlak middels polijsten terug brengen in de glansgraad. Informeer bij de desbetreffende leverancier welke materialen en / of combinaties men bij voorkeur dient te gebruiken. Door het aanvullend behandelen met beschermende wax en / of een sealer kan de glans langer worden behouden en zal de uitgevoerde reparatie minder zichtbaar zijn.

Noot: Bepaalde kleuren inclusief rood, grijs en metallics zijn niet "onzichtbaar" plaatselijk reparabel. Om kleurverschillen en een tegenvallend resultaat te voorkomen doet men er verstandig aan een klein testvlak te maken welke qua locatie niet direct opvalt.

10. Aanbevolen producten

Hieronder staan een aantal producten waarvan bekend is dat zij speciaal zijn ontwikkeld voor het schoonmaken en onderhouden van geschilderde ondergronden.

Lees de gebruiksaanwijzing op het etiket alvorens met de werkzaamheden te starten.

Reiniging:

Zachte reinigings producten

Sealing en beschermen:

UV-stabiele vloeibare of harde wax, geschikt voor onderhoud aan jachtlakken

3M Protective Liquid Wax (9027)

Voorbehandeling polijsten:

3M Imperial Compound en Finishing Material
handmatig of machinaal met schuimpad

3M Imperial Micro-Finishing Compound (6011 / 6021)
handmatig of machinaal met schuimpad

3M Marine Imperial Compound (6044)
handmatig of machinaal met schuimpad

Nabehandeling polijsten:

3M Imperial Machine Glaze (5991 / 6001)
handmatig met 3M Imperial Microfinishing Glaze (5992) of machinaal

3M Perfect-It III - Machine Glaze (5937 / 5938)
handmatig met 3M Perfect-It II - Finishing Glaze (5941 / 5943) of machinaal

3M Finesse-It II – Finishing Material (5928 / 5929)
handmatig of machinaal met schuimpad

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Pagina 1 van 2

De informatie in dit infoblad is gebaseerd op de meest recente stand van onze research en ontwikkeling. De gebruiker moet dit nfoblad regelmatig controleren omwille van de zich mogelijk veranderende verwerkings- en gebruiksmogelijkheden. Revisie Januari 2008