

## 操作混合比例表



| 品名 | 喷涂配比<br>(稀释比例) | 主剂 | 固化剂 | 促进剂 | 稀释剂 | 表面处理  |     |    | 可喷道<br>数 | 实际涂布率 /<br>每加仑 | 干燥时间<br>在 25°C (77°F)<br>条件下 | 喷下一道所需最少时间*<br>在 25°C (77°F) 条件下 |      | 喷下一道最长<br>可间隔时间<br>在 25°C (77°F)<br>条件下 |
|----|----------------|----|-----|-----|-----|-------|-----|----|----------|----------------|------------------------------|----------------------------------|------|---|
|    |                |    |     |     |     | 铝材/钢铁 | 玻璃钢 | 胶衣 |          |                |                              | 同一款产品                            | 不同产品 |   |

\* 更多参数可参照各产品操作工艺书

| ALEXSEAL® Protective Primers & Surfacers 保护性底漆及涂层产品 |   |                      |                        |                |       |  |           |           |           |          |   |                                    |       |         |                                  |
|---|---|----------------------|------------------------|----------------|-------|--|-----------|-----------|-----------|----------|---|------------------------------------|-------|---------|----------------------------------|
|   | Protective Primer 161                       | 6:1:1/2 (7%)         | P1610 (白)<br>P1615 (黄) | C1617          | ×     | R4042  | ● 36-60   | ○ 36-60   | □ 80-150  | 1-2 道    | 100 sq. ft./9.2 m²<br>@ 3-5 mils/75-125 microns   | 表干 20 小时<br>完全固化 24 天              | 2 小时  | 16 小时   | 6 月                              |
|   | CF Metal Primer 156                         | 2:1:1 (33%)          | P1566                  | C1567          | ×     | R4042  | □ 100-150 | ×         | ×         | 1 道      | 297 sq. ft./27.6 m²<br>@ 1 mil/25 microns   | 表干 18 小时<br>完全固化 7 天               | 1 小时  | 3 小时    | 24 小时                            |
|   | Cor Spec Primer 135                         | 3:1                  | P1352                  | C1357          | ×     | ×  | ○ 参照工艺书   | ×         | ×         | 1 道      | 290 sq. ft./27 m²<br>@ 1 mil/25 microns   | 表干 12 小时<br>完全固化 7 天               | 1 小时  | 3 小时    | 24 小时                            |
|   | Wash Primer 133                             | 4:1:2 (50%)          | P1331                  | C1334          | ×     | R1338  | ○ 参照工艺书   | ×         | ×         | 1 道      | 308 sq. ft./28.6 m²<br>@ 0.3 mil/8 microns  | 表干 30 分钟<br>完全固化 1 天               | ×     | 3 小时    | 6 小时                             |
|   | Finish Primer 442                           | 1:1:1/2 (6-25%)      | P4420 (白)<br>P4423 (灰) | C4427          | A4429 | R4042  | ×         | □ 100-150 | □ 100-150 | 2-3 道    | 120 sq. ft./11.2 m²<br>@ 3-4 mils/75-100 microns  | 表干 18 小时<br>完全固化 7 天               | 1 小时  | 12 小时   | 24 小时                            |
|   | Super Build 302                             | 1:1:1/2 (25%)        | P3002                  | C3052          | A4030 | R3040  | ×         | ○ 36-60   | □ 80-150  | 2-3 道    | 50 sq. ft./4.6 m²<br>@ 20 mils/500 microns  | 表干 18 小时<br>完全固化 14 天              | 1 小时  | 12 小时   | 24 小时                            |
| ALEXSEAL® Fairing Compound 腻子/补土产品                  |   |                      |                        |                |       |  |           |           |           |          |   |                                    |       |         |                                  |
|   | Fairing Compound 202                        | 1:1                  | P2094<br>P2083         | C2075<br>C2017 | ×     | ×  | □ 60-80   | □ 60-80   | □ 60-80   | 根据需<br>要 | 6.4 sq. ft./6 m²<br>@ 0.25 inch/6 mm  | 可打磨 18 小时<br>完全固化 6 天              | ×     | ■ 18 小时 | ×                                |
| ALEXSEAL® High Build Primers & Surfacers 高建造底漆及涂层产品 |   |                      |                        |                |       |  |           |           |           |          |   |                                    |       |         |                                  |
|   | Super Build 302                             | 1:1:1/2 (25%)        | P3002                  | C3052          | A4030 | R3040  | □ 60-150  | □ 60-150  | □ 60-150  | 2-3 道    | 50 sq. ft./4.6 m²<br>@ 20 mils/500 microns  | 表干 18 小时<br>完全固化 14 天              | 1 小时  | 12 小时   | 24 小时                            |
|   | Spray Fair 328                              | 1:1: (10-25%)        | P3280                  | C3287          | ×     | R3040  | □ 60-120  | □ 60-80   | □ 60-80   | 2-3 道    | 22 sq. ft./2.0 m²<br>@ 36 mils/900 microns  | 表干 1 小时<br>完全固化 5 天                | 1 小时  | 12 小时   | 24 小时                            |
| ALEXSEAL® Finish Primer 面漆用底漆产品                     |   |                      |                        |                |       |  |           |           |           |          |   |                                    |       |         |                                  |
|   | Finish Primer 442                           | 1:1:1/2 (6-25%)      | P4420 (白)<br>P4423 (灰) | C4427          | A4429 | R4042  | ■ 100-150 | ■ 100-150 | ■ 100-150 | 2-3 道    | 120 sq. ft./11.2 m²<br>@ 3-4 mils/75-100 microns  | 表干 18 小时<br>完全固化 7 天               | 1 小时  | 12 小时   | 24 小时                            |
| ALEXSEAL® Premium Topcoats 面漆产品                     |   |                      |                        |                |       |  |           |           |           |          |   |                                    |       |         |                                  |
|   | Premium Topcoat 501<br>(一般颜色面漆系列)           | 喷涂:<br>1:1:3/4 (35%) | T 系列                   | C5051          | A5035 | R5090 - SF<br>R5070 - F<br>R5050 - M<br>R5030 - S<br>R5015 - B | ■ 320-400 | ■ 320-400 | ■ 320-400 | 2-3 道    | 146 sq. ft./13.6 m²<br>@ 2-4 mils/50-100 microns  | 不粘灰 45 分钟<br>表干 18 小时<br>完全固化 14 天 | 45 分钟 | 18 小时   | 同一种产品: 16<br>小时<br>其它产品: 需打<br>磨 |
|   |   | 刷涂:<br>2:1:1/2 (17%) |                        | C5012 - B      |       |  |           |           |           |          |   |                                    |       |         |                                  |
|   | Metallic Base Coat<br>需清漆 T0125<br>(金属面漆系列) | 喷涂:<br>5:1:3 (50%)   | M 系列                   | C5051          | ×     | R5050 - M  | ■ 320-400 | ■ 320-400 | ■ 320-400 | 2-3 道    | Multiple shoots: 100 sq.<br>ft./9.2 m² / One shoot: 180<br>sq. ft./16.72 m² @ 1-2<br>mils/25-50 microns | ×                                  | 30 分钟 | 2 小时    | 16 小时                            |

缩写: SF: 极快干 F: 快干 M: 中等干 S: 慢干 B: 刷涂 ■ 必须打磨 □ 如需打磨 ● 必须磨/吹 ○ 如需磨/吹 × 不适用