

1. Inleiding	ALEXSEAL® Non Skid is een toevoeging aan aflak en is speciaal ontwikkeld om een goede duurzame en vooral veilige antislipfunctie, textuur te realiseren in een natte en meestal gladde watersportomgeving.		
2. Toepassingsbereik	Ondergronden waar een antislipfunctie vereist is.		
3. Kleur	Transparant		
4. Uitstrijkvermogen	Gelijk aan ALEXSEAL® Premium Topcoat 501, zie Technisch infoblad voor meer details, blad T-serie.		
5. Voorbehandeling	Gelijk aan ALEXSEAL® Premium Topcoat 501, zie Technisch infoblad voor meer details, blad T-serie.		
6. Handelsnaam	Antislip - fijne structuur	A5003	ALEXSEAL® Non Skid Fine
	Antislip - grove structuur	A5007	ALEXSEAL® Non Skid Coarse
7. Mengverhouding			
Spuit:	1 volumedeel	T....	ALEXSEAL® Premium Topcoat 501 (basis kleur)
	1 volumedeel	C5051	ALEXSEAL® Topcoat Converter Spray
	12 tot 20% volumedeel	R....	ALEXSEAL® Topcoat Reducer (kies uit lijst)
	Voorbeeld: 1 : 1 : ¼ = 12,5% verdunning		
Kwast en roller:	2 volumedelen	T....	ALEXSEAL® Premium Topcoat 501 (basis kleur)
	1 volumedeel	C5012	ALEXSEAL® Topcoat Converter Brush
	16% volumedeel	R5015	ALEXSEAL® Topcoat Reducer Brush
	Voorbeeld: 2 : 1 : ½ = 16% verdunning		
	De textuur van de antislip afwerking kan worden aangepast door het mengen van ALEXSEAL® Non Skid Fine en ALEXSEAL® Non Skid Coarse. Om een optimaal effect te behalen, wordt het testen op een klein vlak aanbevolen.		
	Voorbeeld voor een gemiddelde soort antislip 1 deel ALEXSEAL® Non Skid Coarse + 1 deel ALEXSEAL® Non Skid Fine		
Spuit:	Voor 1 gallon gemengde aflak voeg 1 - 1½ quart (1-1,5 liter) ALEXSEAL® Non Skid toe.		
Kwast en roller:	Voor 1 gallon gemengde aflak voeg 0,8 - 1 quart (0,8-1 liter) ALEXSEAL® Non Skid toe.		
Strooien:	Indien gewenst	ALEXSEAL® Non Skid	
8. Applicatie	Zie Technisch infoblad van ALEXSEAL® Premium Topcoat 501		
Spuitapplicatie:	Voeg de ALEXSEAL® Non Skid toe aan de aangemaakte topcoat/aflak en breng het product aan middels spuitapplicatie in kruislagen. (Spuitopening van 1,5 - 1,8 mm)		
Kwast/rol-applicatie:	Voeg de ALEXSEAL® Non Skid toe aan de aangemaakte topcoat/aflak en breng het product aan middels kwast en roller.		
Strooien:	Het natte - kleverige zojuist geschilderde oppervlak egaal en gelijkmatig instrooien met ALEXSEAL® Non Skid. Laat het geheel nu drogen. Breng extra lagen aflak van ALEXSEAL® Premium Topcoat 501 aan. Sommige applicaties kunnen twee afwerkklagen vereisen.		
9. Pot-life en droogtijden	Ideale applicatie condities - min. 15 °C (60 °F) 40 % RV tot max. 30 °C (85 °F) 80% RV Zie Technisch infoblad van ALEXSEAL® Premium Topcoat 501		
10. Verpakking	A5003	ALEXSEAL® Non Skid Fine	½ Gal
	A5007	ALEXSEAL® Non Skid Coarse	½ Gal