

- 1. Introductie** ALEXSEAL[®] Non Skid is een toevoeging aan aflak en is speciaal ontwikkeld om een goede duurzame en vooral veilige anti slip functie, textuur te realiseren in een (natte) gladde watersport omgeving.
- 2. Toepassing** Ondergronden waar een anti slip functie gevraagd is.
- 3. Kleur** Transparant
- 4. Uitstrijkvermogen** Zie technisch infoblad van ALEXSEAL[®] Premium Topcoat 501
- 5. Voorbehandeling** Zie technisch infoblad van ALEXSEAL[®] Premium Topcoat 501
- 6. Handelsnaam** Anti slip - fijne structuur A5003 ALEXSEAL[®] Non Skid Fine
Anti slip - grove structuur A5007 ALEXSEAL[®] Non Skid Coarse
- 7. Mengverhouding** De gewenste structuur kan worden aangepast door ALEXSEAL[®] Non Skid Fine te vermengen met ALEXSEAL[®] Non Skid Coarse. Probeer het uit op een klein testvlak om te zien of het behaalde resultaat voldoet.
- Voorbeeld voor een gemiddelde anti slip structuur.
1 deel ALEXSEAL[®] Non Skid Coarse + 1 deel ALEXSEAL[®] Non Skid Fine
- | | | |
|------------------|-----------------------|---|
| Spuit: | 1 Gallon
1 Quart | aangemaakte topcoat / aflak
ALEXSEAL [®] Non Skid |
| Kwast en roller: | 1 Gallon
0,8 Quart | aangemaakte topcoat / aflak
ALEXSEAL [®] Non Skid |
| Strooien: | naar wens: | aangemaakte topcoat / aflak
ALEXSEAL [®] Non Skid |
- 8. Applicatie** Zie technisch infoblad van ALEXSEAL[®] Premium Topcoat 501
- Spuit applicatie: Voeg de ALEXSEAL[®] Non Skid toe aan de aangemaakte topcoat / aflak en breng het product aan middels spuitapplicatie, nozzel diameter: 1,5 - 1,8 mm.
- Kwast/rol applicatie: Voeg de ALEXSEAL[®] Non Skid toe aan de aangemaakte topcoat / aflak en breng het product aan middels kwast en roller.
- Strooien: Het natte - kleverige zojuist geschilderde oppervlak egaal en gelijkmatig instrooien met ALEXSEAL[®] Non Skid. Laat de ondergrond nu drogen gedurende 10 - 20 minuten. Als de ondergrond bijna stofdroog is of nog minimaal kleverig is, het oppervlak nogmaals schilderen met een aanvullende laag topcoat / aflak. Als er teveel materiaal is ingestrooid eerst aflak stofdroog laten worden en voorzichtig overtollig materiaal wegnemen alvorens de laatste laag aflak kan worden aangebracht.
- 9. Pot life en droogtijd** Zie technisch infoblad van ALEXSEAL[®] Premium Topcoat 501
- 10. Verpakking**
- | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------|
| A5003 | ALEXSEAL [®] Non Skid Fine | ½ Gal (0,9 kg) |
| A5007 | ALEXSEAL [®] Non Skid Coarse | ½ Gal (0,9 kg) |