

- 1. Inleiding** ALEXSEAL[®] Super Build 302 is een hoogvullende, egaliserende waterbestendige HB epoxy primer die zich na droging snel en goed laat schuren. ALEXSEAL[®] Super Build 302 laat zich gemakkelijk verspuiten, is sneldrogend en is door zijn vulling zeer efficiënt als eindlaag op het plamuurwerk. De uitgeharde laag biedt een uitstekende mechanische bestendigheid.
- 2. Toepassing** ALEXSEAL[®] Super Build 302 wordt gebruikt voor het wegwerken / vullen van kleine oneffenheden en schuurkrassen in het plamuurwerk / ALEXSEAL[®] Fairing Compound 202. Het kan ook worden gebruikt als een gladde, niet poreuze onderlaag, voordat ALEXSEAL[®] Finish Primer 442 of Finishing Primer 401 aangebracht wordt.
- 3. Kleur** Kleur van de mix: Gebroken wit
Basismateriaal: Wit
Verharder: Grijs
- 4. Uitstrijkvermogen** Uitstrijkvermogen van ALEXSEAL[®] Super Build 302 wanneer aangebracht in 2 - 3 lagen gedurende de open tijd van het product.
- Vaste stofgehalte zonder verdunning: 57 %
- In theorie:** 2 m² / l (7,6 m² / Gal) op een aanbevolen laagdikte van 500 micron droog.
- In de praktijk:** **Conventionele Luchtspuit apparatuur:** 1,2 m² / l (4,5 m² / Gal) op een aanbevolen laagdikte 500 micron droog.
HVLP apparatuur: 1,5 m² / l (5,7 m² / Gal) op een aanbevolen laagdikte van 500 micron droog.
Kwast / roller en Airless applicatie: 2 m² / l (7,6 m² / Gal) op een aanbevolen laagdikte van 500 micron droog.
- 5. Voorbehandeling** Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn.
- ALEXSEAL[®] Super Build 302 wordt aangebracht op geschuurde plamuur zoals bijvoorbeeld ALEXSEAL[®] Fairing Compound 202. Na het schuren van ALEXSEAL[®] Fairing Compound 202 met korrelgrote P60 - P150, dient het oppervlak grondig schoon en stofvrij gemaakt te worden alvorens ALEXSEAL[®] Super Build 302 aangebracht kan worden.
- ALEXSEAL[®] Super Build 302 kan ook gebruikt worden als een hoog vullende hechtlaag op gelcoat en polyesterlaminaat. Gelcoat dient geschuurd te worden met korrelgrote P80 - P150. Laminaat moeten geschuurd worden met korrelgrote P36 - P60 en / of aangestraald worden. Het oppervlak dient geschuurd en volledig mat te zijn, zonder glanzende plekken.
- Reparatie en refit: oude verflagen, hechting en chemische resistentie dient goed te zijn. Schuren met korrelgrote P100 - P150. Indien onderlinge verdraagzaamheid twijfelachtig is eerst op een testvlak uitproberen.
- ALEXSEAL[®] Super Build 302 dient altijd afgewerkt te worden met ALEXSEAL[®] Finish Primer 442 of Finishing Primer 401 alvorens de aflak aangebracht kan worden.
- 6. Handelsnaam** Basis P3002 ALEXSEAL[®] Super Build 302
Verharder C3052 ALEXSEAL[®] Super Build 302 Converter
Verdunner R3040 ALEXSEAL[®] High Build Epoxy Reducer
Versneller A4030 ALEXSEAL[®] Epoxy Primer Accelerator
- 7. Mengverhouding** 1 volumedeel P3002 ALEXSEAL[®] Super Build 302
Conv. Luchtspuit: 1 volumedeel C3052 ALEXSEAL[®] Super Build 302 Converter
10 tot 25 % verdunner (vol.) R3040 ALEXSEAL[®] High Build Epoxy Reducer
- Voorbeeld: 1 : 1 : ½ = 25 % verdunning (conventioneel verspuiten)
Voorbeeld: 1 : 1 : ¼ = 12 % verdunning (airless verspuiten)

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Pagina 1 van 2

De informatie in dit infoblad is gebaseerd op de meest recente stand van onze research en ontwikkeling. De gebruiker moet dit infoblad regelmatig controleren omwille van de zich veranderende verwerkings- en gebruiksmogelijkheden. Revisie Januari 2008

8. Applicatie	<p>Viscositeit ongeveer. 24 sec (Zahn #2), 20 sec (DIN 4 mm)</p> <p>Nozzel 1,7 mm (0,070 – 0,086) - Conventioneel & HVLP</p> <p>Spuitdruk 3,0 tot 5,0 bar (42 tot 70 PSI)</p> <p>Drukvat 0,7 tot 1,5 bar (10 tot 20 PSI)</p> <p>Airless apparatuur Tip 0.43 tot 0.60 (0.017 tot 0.024) spuihoek 60°</p> <p>Airless druk Druk 3,0 tot 5,0 bar (42 tot 70 PSI)</p>
----------------------	--

Breng in 2 - 3 lagen een natte laagdikte van 150 - 300 micron (wft) per laag aan. Dit geeft een droge laagdikte van 210 - 420 micron (dft) in 2 lagen en 315 - 630 micron (dft) voor een 3-lagen applicatie, gebruikmakend van 20 % verdunning. Minimaal aanbevolen laagdikte alvorens te schuren is 210 micron (dft) droog. Maximaal, totaal, aanbevolen natte laagdikte in een 3 lagen-applicatie is 900 micron (wft) = 630 micron (dft) droog.

Versneller A4030 ALEXSEAL® Epoxy Primer Accelerator wordt gebruikt om de droogtijd van ALEXSEAL® Super Build 302 te versnellen. Door gebruik te maken van A4030 ALEXSEAL® Epoxy Primer Accelerator, wordt de pot life wel aanzienlijk verkort.

Gebruik per 3,8 liter (1 gallon) P3002 ALEXSEAL® Super Build 302 basis maximaal 0,568 l (16 oz) A4030 ALEXSEAL® Epoxy Primer Accelerator. Grote hoeveelheden versneller hebben een negatieve invloed op de pot life en worden afgeraden. Mengverhouding hoeveelheid A4030 is gerelateerd aan hoeveelheid basis zonder harder component.

9. Pot life en droogtijden

Temperatuur / droogtijden	15°C (60°F)	20°C (68°F)	25°C (77°F)	30°C (85°F)	Max. tijd
Verwerkbaar - ongeveer.	12 uur	12 uur	12 uur	12 uur	12 uur
Verwerkbaar - met A4030 ALEXSEAL® Epoxy Primer Accelerator	6 uur	6 uur	6 uur	6 uur	nvt
Volledig uitgehard	21 dagen	18 dagen	14 dagen	10 dagen	nvt
Schuurbaar - zonder versneller	30 uur	24 uur	18 uur	12 uur	nvt
Schuurbaar - met A4030 ALEXSEAL® Epoxy Primer Accelerator	24 uur	18 uur	12 uur	10 uur	nvt
Overschilderbaar met nog een laag ALEXSEAL® Super Build 302	4 uur minimum	2 uur minimum	1 uur minimum	1 uur minimum	24 uur maximum
Overschilderbaar met andere producten inclusief 442 en 401. Voorbereiding, met inbegrip van schuren, is vereist na verstrijken van de maximum tijd.	12 uur minimum	12 uur minimum	12 uur minimum	12 uur minimum	24 uur maximum

Opmerking: Bovenstaande tabel geeft indicatieve droogtijden aan. Oppervlaktetemperaturen, luchtstroming, direct of indirect zonlicht, hoeveelheid verdunner en laagdikte zijn van invloed op de hierboven genoemde tijden tijdens de applicatie. Tijdens de droogfase bedraagt de minimum temperatuur 15°C (60°F). Ideale temperatuur: 25°C (77°F).

10. Verpakking	<p>P3002 ALEXSEAL® Super Build 302 1 Gal</p> <p>C3052 ALEXSEAL® Super Build 302 Converter 1 Gal</p> <p>R3040 ALEXSEAL® High Build Epoxy Reducer 1 QT & 1 Gal</p> <p>A4030 ALEXSEAL® Epoxy Primer Accelerator 1 Pint</p>
-----------------------	---

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Pagina 2 van 2

De informatie in dit infoblad is gebaseerd op de meest recente stand van onze research en ontwikkeling. De gebruiker moet dit infoblad regelmatig controleren omwille van de zich veranderende verwerkings- en gebruiksmogelijkheden. Revisie Januari 2008