

Non Skid

A5003 / A 5007

1. Введение	ALEXSEAL® Non Skid разработан специально для получения нескользящей текстуры.		
2. Сфера применения	Поверхности, на которых необходимы нескользящие свойства.		
3. Цвет	Прозрачный.		
4. Покрытие	Такое же, как у ALEXSEAL® Topcoat 501, см. техническую карты T Series для получения дополнительной информации.		
5. Предварительная подготовка поверхности	Такая же, как для ALEXSEAL® Topcoat 501, см. техническую карты T Series для получения дополнительной информации.		
6. Названия	Non Skid мелкий	A5003	ALEXSEAL® Non Skid Fine
	Non Skid грубый	A5007	ALEXSEAL® Non Skid Coarse
7. Пропорции смешивания	1 часть по объёму	T.....	ALEXSEAL® Premium Topcoat 501 (Base Color)
Распыление:	1 часть по объёму	C5051	ALEXSEAL® Topcoat Converter Spray
	12-20 % растворение (по объёму)	R.....	ALEXSEAL® Topcoat Reducer (выбрать из списка)
	Например: 1:1: ¼ = 12.5 % растворителя.		
Кисть/валик:	2 части по объёму	T.....	ALEXSEAL® Premium Topcoat 501 (Base Color)
	1 часть по объёму	C5012	ALEXSEAL® Topcoat Converter Brush
	16 % растворение (по объёму)	R5015	ALEXSEAL® Topcoat Reducer Brush
	Например: 2:1:от ½ = 16% растворителя.		
	Текстура нескользящей поверхности может изменяться путём спешивания ALEXSEAL® Non Skid Fine и ALEXSEAL® Non Skid Coarse. Для достижения оптимального результата, рекомендуется попрактиковаться на небольшом участке.		
	Пример получения нескользящей текстуры средней шероховатости 1 часть ALEXSEAL® Non Skid Fine + 1 часть ALEXSEAL® Non Skid Coarse.		
Распыление:	На 1 галлон смешанной финишной краски добавьте 1 – 1 ½ кварты ALEXSEAL® Non Skid		
Кисть и валик:	На 1 галлон смешанной финишной краски добавьте 0,8 - 1 кварту ALEXSEAL® Non Skid		
Рассыпание:	По желанию		
8. Нанесение	Смотрите техническую карту ALEXSEAL® Premium Topcoat 501.		
Нанесение распылением:	Добавьте ALEXSEAL® Non Skid в смешанную краску ALEXSEAL® Topcoat и нанесите слой внахлёт. (Размер форсунки 1.5 – 1.8 мм, 0.059 – 0.07)		
Нанесение кистью/валиком:	Добавьте ALEXSEAL® Non Skid в смешанную краску и нанесите кистью или валиком.		
Рассыпание:	Нанесите смешанную краску на нужную поверхность с помощью валика или кисти. ALEXSEAL® Non Skid. ALEXSEAL® Non Skid могут быть рассыпаны на плёнку краски. Дайте высохнуть до твёрдого состояния и нанесите дополнительные слои ALEXSEAL® Premium Topcoat 501. В некоторых случаях может потребоваться два финишных слоя.		
9. Жизнеспособность и высыхание	Оптимальные условия окружающей среды при нанесении: минимум 15°C (60°F) 40% RH до 30°C (85°F) 80% RH		
	Смотрите техническую карту ALEXSEAL® Premium Topcoat 501.		
10. Упаковка	A5003	ALEXSEAL® Non Skid Fine	½ гал
	C5007	ALEXSEAL® Non Skid Coarse	½ гал