



品名	喷涂配比 (稀释比例)	主剂	固化剂	促进剂	稀释剂	表面处理			可喷道数	实际涂布率/ 每加仑	干燥时间在 25°C (77°F) 条件下	喷下一道所需最少时间* 在 25°C (77°F) 条件下		喷下一道最长 可间隔时间 在 25°C (77°F) 条件下	
						铝材/钢铁	玻璃钢	胶衣				同一款产品	不同产品		
ALEXSEAL[®] Protective Primers & Surfacer 保护性底漆及涂层产品															
	Protective Primer 161	6:1:1/2 (7%) e.g. 12oz/2oz/1oz	P1610	C1617	×	R4042	☉ 36-60	○ 36-60	□ 80-150	1-2 道	100 sq. ft./9.2 m ² @ 3-5 mils/75-125 microns	表干 20 小时 完全固化 24 小时	2 小时	16 小时	6 月
	Finish Primer 442	1:1:1/2 (6-25%) e.g. 2oz/2oz/1oz	P4420 (白) P4423 (灰)	C4427	A4429	R4042 R5015	×	□ 100-150	□ 100-150	2-3 道	120 sq. ft./11.2 m ² @ 3-4 mils/75-100 microns	表干 18 小时 完全固化 7 天	1 小时	12 小时	24 小时
	Super Build 302	1:1:1/2 (25%) e.g. 2oz/2oz/1oz	P3002	C3052	A4030	R3040	×	☉ 36-60	□ 80-150	2-3 道	50 sq. ft./4.6 m ² @ 20 mils/500 microns	表干 18 小时 完全固化 14 天	1 小时	12 小时	24 小时
ALEXSEAL[®] Fairing Compounds 腻子/补土产品															
	Fairing Compound 202	1:1 e.g. 1oz/1oz	P2094 P2083	C2075 C2017	×	×	□ 60-80	□ 60-80	□ 60-80	根据需 要	6.4 sq. ft./6 m ² @ 0.25 inch/6 mm	可打磨 18 小时 完全固化 6 天	×	☑ 18 小时	×
	Fairing Compound 212	1:1 e.g. 1oz/1oz	P2121 P2123	C2127 C2128	×	×	□ 60-80	□ 60-80	□ 60-80	根据需 要	6.4 sq. ft./6 m ² @ 0.25 inch/6 mm	可打磨 18 小时 完全固化 6 天	×	☑ 18 小时	×
	Fairing Compound 242	1:1 e.g. 1oz/1oz	P2420	C2427 C2425	×	×	□ 60-80	□ 60-80	□ 60-80	根据需 要	6.4 sq. ft./6 m ² @ 0.25 inch/6 mm	可打磨 18 小时 完全固化 6 天	×	☑ 18 小时	×
ALEXSEAL[®] High Build Primers & Surfacer 高建造底漆及涂层产品															
	Super Build 302	1:1:1/2 (25%) e.g. 2oz/2oz/1oz	P3002	C3052	A4030	R3040	□ 60-150	□ 60-150	□ 60-150	2-3 道	50 sq. ft./4.6 m ² @ 20 mils/500 microns	表干 18 小时 完全固化 14 天	1 小时	12 小时	24 小时
ALEXSEAL[®] Finish Primers 面漆用底漆产品															
	Finish Primer 442	1:1:1/2 (6-25%) e.g. 2oz/2oz/1oz	P4420 (白) P4423 (灰)	C4427	A4429	R4042 R5015	☑ 100-150	☑ 100-150	☑ 100-150	2-3 道	120 sq. ft./11.2 m ² @ 3-4 mils/75-100 microns	表干 18 小时 完全固化 7 天	1 小时	12 小时	24 小时
	Fast Spot Primer 414	1:1:1/2 (0-25%) e.g. 2oz/2oz/1oz	P4143 (灰) P4145 (S)	C4147	×	R4042	□ 220-400	□ 220-400	□ 220-400	1-2 道	737 sq. ft./68 m ² @ 0.5-1mils/13-25 microns	表干 18 小时 完全固化 7 天	15 分钟	2 小时	12 小时
ALEXSEAL[®] Premium Topcoats 面漆产品															
	Premium Topcoat 501 (一般颜色面漆系列)	喷涂: 1:1:3/4 (35%) e.g. 4oz/4oz/3oz	T 系列	C5051	A5035	R5070 - F R5050 - M R5030 - S	☑ 320-400	☑ 320-400	☑ 320-400	2-3 道	146 sq. ft./13.6 m ² @ 2-4 mils/50-100 microns	不粘灰 45 分钟 表干 18 小时完 全固化 14 天	45 分钟	18 小时	同一种产品: 16 小时 其它产品: 需 打磨
		刷涂: 2:1:1/2 up to 1 (33%) e.g. 4oz/2oz/1oz		C5012		R5015 - B									
	Metallic Base Coat 需清漆 T0125 (金属面漆系列)	喷涂: 5:1:3 (50%) e.g. 10oz/2oz/6oz	M 系列	C5051	×	R5050 - M	☑ 320-400	☑ 320-400	☑ 320-400	2-3 道	Superstructure (multiple shoots): 100 sq. ft./9.2 m ² Hull (one shoot): 180 sq. ft./16.72 m ² @ 1-2 mils/25-50 microns	×	30 分钟	2 小时	16 小时
High Solid Base Coat	喷涂: 3:1:1 (25%) e.g. 18oz/6oz/6oz	H 系列	C5047	×	R5541-M R5521-S	☑ 320-400	☑ 320-400	☑ 320-400	1-2 道	224 sq. ft./21 m ² @ 2 mils/50 microns	×	30 分钟	2 小时	5 天	

缩写: SF: 极快干 F: 快 M: 中等干 S: 慢干 B: 刷涂 ☑ 必须打磨 □ 如需打磨 ☉ 必须磨/吹 ○ 如需磨/吹 × 不适用