

Non Skid

- 1. Giriş** ALEXSEAL® Non Skid, özellikle kaydırmayan yüzeylerin elde edilmesi için geliştirilmiştir.
- 2. Uygulamanın kapsamı** Kaydırmama özelliğinin gerekli olduğu yüzeyler.
- 3. Renk** Şeffaf
- 4. Kaplanan alan** ALEXSEAL® Premium Topcoat 501 'in Teknik Veriler Sayfası 'na bakınız.
- 5. Boyanacak malzeme için ön işlem** ALEXSEAL® Premium Topcoat 501 'in Teknik Veriler Sayfası 'na bakınız.
- 6. Ticari isimler** İnce dokulu kaydırmayan boya A5003 ALEXSEAL® Non Skid Fine
Kaba dokulu kaydırmayan boya A5007 ALEXSEAL® Non Skid Coarse
- 7. Karışım oranı**
- Tabanca :
Hacımca 1 kısım T.... ALEXSEAL® Premium Topcoat 501 (Ana Renk)
Hacımca 1 kısım C5051 ALEXSEAL® Topcoat Converter Spray
Hacımca % 12 ila 20 R.... ALEXSEAL® Topcoat Reducer (listeden seçilir)
Örnek : 1 : 1 : 1/4 = % 12.5 inceltme
- Fırça ve Rulo :
Hacımca 2 kısım T.... ALEXSEAL® Premium Topcoat 501 (Ana Renk)
Hacımca 1 kısım C5012 ALEXSEAL® Topcoat Converter Brush
Hacımca % 16 R5015 ALEXSEAL® Topcoat Reducer Brush
Örnek : 2 : 1 : 1/2 = % 16 inceltme
- Uygulanan kaydırmaz boyanın dokusu, ALEXSEAL® Non Skid Fine 'in ve ALEXSEAL® Non Skid Coarse 'un birbirine karıştırılma durumuna göre değişebilir. En iyi sonucu elde etmek için, küçük bir alanda deneme yapılması önerilir.
- Orta derecede dokulu kaydırmayan boya için örnek :
1 kısım ALEXSEAL® Non Skid Coarse + 1 kısım ALEXSEAL® Non Skid Fine
- Tabanca :
1 Galon (3.78 litre) karıştırılmış sonkat Topcoat
1 - 1 1/2 Quart (0.95 - 1.42 litre) ALEXSEAL® Non Skid
- Fırça ve Rulo :
1 Galon (3.78 litre) karıştırılmış sonkat Topcoat
0,8 - 1 Quart (0.75 - 0.95 litre) ALEXSEAL® Non Skid
- Serpme :
Gerektiği kadar karıştırılmış sonkat Topcoat
ALEXSEAL® Non Skid
- 8. Uygulama** ALEXSEAL® Premium Topcoat 501 'in Teknik Veriler Sayfası 'na bakınız.
- Tabanca ile uygulama : Karıştırılmış Topcoat sonkata ALEXSEAL® Non Skid eklenir ve tabanca ile uygulanır (Sıvı Memesi Çapı 1.5 - 1.8 mm)
- Fırça/Rulo ile uygulama : Karıştırılmış Topcoat sonkata ALEXSEAL® Non Skid eklenir ve fırça veya rulo ile uygulanır
- Serpme : Karıştırılmış sonkat Topcoat, belirlenmiş olan alana, fırça veya rulo ile uygulanır. ALEXSEAL® Non Skid, boya tabakasının üzerine serpilebilir. En az 12 saat kuruması için beklenir. Sonkat ALEXSEAL® Premium Topcoat 501 'in ek katları uygulanır. Bazı uygulamalarda iki tamamlama katı gerekli olabilir.
- 9. Karışımın kullanılabilirlik süresi ve kuruma** ALEXSEAL® Premium Topcoat 501 'in Teknik Veriler Sayfası 'na bakınız.
- 10. Ambalaj** A5003 ALEXSEAL® Non Skid Fine 1/2 Galon (1.89 litre)
A5007 ALEXSEAL® Non Skid Coarse 1/2 Galon (1.89 litre)

Yalnızca profesyonel kişiler kullanılmalıdır

Sayfa 1 / 1

Bu veriler sayfasında bulunan bilgiler araştırma ve geliştirmemizin düzeyine dayanmaktadır. Çeşitli işlem yapma ve uygulama olasılıklarından dolayı amaçlanan hedeflere bağlı olarak kullanıcı tarafından bu verilerde değişiklik yapılması gereklidir. değişiklik Nisan 2017