

- 1. Εισαγωγή** Το ALEXSEAL Non Skid έχει αναπτυχθεί ειδικά για να επιτυγχάνει αντιολισθητική υφή.
- 2. Εύρος εφαρμογής** Επιφάνειες όπου απαιτούνται αντιολισθητικές ιδιότητες.
- 3. Χρώμα** Διαφανές
- 4. Καλυπτικότητα** Όπως και το ALEXSEAL Topcoat
- 5. Προεργασία επιφάνειας** Όπως και το ALEXSEAL Topcoat
- 6. Εμπορικά ονόματα**
- | | | | |
|----------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
| Λείο αντιολισθητικό | A5003 | ALEXSEAL Non Skid Fine | 1/2 γαλόνι (1,98 lb.) |
| Τραχύ αντιολισθητικό | A5007 | ALEXSEAL Non Skid Coarse | 1/2 γαλόνι (1,98 lb.) |
- 7. Αναλογία μείξης** Όπως και το ALEXSEAL Topcoat
- Μπορούμε να διαφοροποιήσουμε την υφή του αντιολισθητικού φινιρίσματος αναμειγνύοντας ALEXSEAL Non Skid Fine και ALEXSEAL Non Skid Coarse. Για βέλτιστο αποτέλεσμα, συνιστάται η δοκιμή σε μικρή περιοχή.
Παράδειγμα μέσου βαθμού αντιολισθητικής υφής
1 μέρος ALEXSEAL Non Skid Coarse + 1 μέρος ALEXSEAL Non Skid Fine
- Ψεκασμός:** Για 1 γαλόνι αναμειγμένης τελικής επίστρωσης προσθέστε 1 - 1 1/2 τέταρτο του γαλονιού ALEXSEAL Non Skid
- Πινέλο και ρολό:** Για 1 γαλόνι αναμειγμένης τελικής επίστρωσης προσθέστε 0,8 - 1 τέταρτο του γαλονιού ALEXSEAL Non Skid
- Ράντισμα:** Κατά προτίμηση ALEXSEAL Non Skid
- 8. Εφαρμογή** Δείτε το Φύλλο τεχνικών δεδομένων για το ALEXSEAL Topcoat
- Εφαρμογή με ψεκασμό:** Προσθέστε ALEXSEAL Non Skid στην αναμειγμένη τελική επίστρωση και απλώστε μια σταυρωτή στρώση με ψεκασμό.
(Μέγεθος μπεκ 1,5 – 1,8 mm, 0,059 έως 0,07)
- Εφαρμογή με πινέλο/ρολό:** Προσθέστε ALEXSEAL Non Skid στην αναμειγμένη τελική επίστρωση και απλώστε με πινέλο ή ρολό.
- Ράντισμα:** Απλώστε την αναμειγμένη τελική επίστρωση στην καθορισμένη περιοχή με πινέλο ή ρολό. Το ALEXSEAL Non Skid μπορεί να ραντιστεί στον υμένα μπογιάς. Αφήστε το να στεγνώσει καλά στην τελική επίστρωση. Απλώστε πρόσθετες στρώσεις τελικής επίστρωσης ALEXSEAL Topcoat. Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να απαιτούν δυο στρώσεις φινιρίσματος.
- 9. Διάρκεια ζωής δοχείου και στέγνωμα**
- Δείτε το Φύλλο τεχνικών δεδομένων για το ALEXSEAL Topcoat

Μόνο για επαγγελματική χρήση

Σελίδα 1 από 2

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων βασίζονται στο επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης που διαθέτουμε. Η αναθεώρηση από τον χρήστη σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό είναι απαραίτητη λόγω των ποικίλων δυνατοτήτων επεξεργασίας και εφαρμογής. Αποκλείεται ρητά οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους της Mankiewicz για ελαττωματικές εφαρμογές ή/και ακατάλληλη χρήση. Η επεξεργασία του προϊόντος πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως με πρωτόκολλο εφαρμογής χρώματος. Αναθεώρηση 07/2023