

Non Skid

- 1. Giriş** ALEXSEAL Non Skid, özellikle kaydırmayan yüzeylerin elde edilmesi için geliştirilmiştir.
- 2. Uygulamanın kapsamı** Kaydırmama özelliğinin gerekli olduğu yüzeyler.
- 3. Renk** Şeffaf
- 4. Kaplanan alan** ALEXSEAL Premium Topcoat 501/Acrylic Topcoat X 'in Teknik Veriler Sayfası 'na bakınız
- 5. Boyanacak malzeme için ön işlem** ALEXSEAL Premium Topcoat 501/Acrylic Topcoat X 'in Teknik Veriler Sayfası 'na bakınız.
- 6. Ticari isimler** İnce dokulu kaydırmayan boya A5003 ALEXSEAL Non Skid Fine
Kaba dokulu kaydırmayan boya A5007 ALEXSEAL Non Skid Coarse
- 7. Karışım oranı**
- Uygulanan kaydırmaz boyanın dokusu, ALEXSEAL Non Skid Fine 'in ve ALEXSEAL Non Skid Coarse 'un birbirine karıştırılma durumuna göre değişebilir. En iyi sonucu elde etmek için, küçük bir alanda deneme yapılması önerilir.
- Orta derecede dokulu kaydırmayan boya için örnek :
1 kısım ALEXSEAL Non Skid Coarse + 1 kısım ALEXSEAL Non Skid Fine
- Tabanca : 1 Galon (3.78 litre) karıştırılmış sonkat Topcoat
1 - 1 1/2 Quart (0.95 - 1.42 litre) ALEXSEAL Non Skid
- Fırça ve Rulo : 1 Galon (3.78 litre) karıştırılmış sonkat Topcoat
0,8 - 1 Quart (0.75 - 0.95 litre) ALEXSEAL Non Skid
- Serpme : karıştırılmış sonkat Topcoat
Gerektiği kadar ALEXSEAL Non Skid
- 8. Uygulama** ALEXSEAL Premium Topcoat 501/Acrylic Topcoat X 'in Teknik Veriler Sayfası 'na bakınız.
- Tabanca ile uygulama : Karıştırılmış Topcoat sonkata ALEXSEAL Non Skid eklenir ve tabanca ile uygulanır (Sıvı Memesi Çapı 1.5 - 1.8 mm)
- Fırça/Rulo ile uygulama : Karıştırılmış Topcoat sonkata ALEXSEAL Non Skid eklenir ve fırça veya rulo ile uygulanır
- Serpme : Karıştırılmış sonkat Topcoat, belirlenmiş olan alana, fırça veya rulo ile uygulanır. ALEXSEAL Non Skid, boya tabakasının üzerine serpilebilir. En az 12 saat kuruması için beklenir. Sonkat ALEXSEAL Topcoat 'in ek katları uygulanır. Bazı uygulamalarda iki tamamlama katı gerekli olabilir.
- 9. Karışımın kullanılabilirlik süresi ve kuruma** ALEXSEAL Premium Topcoat 501/Acrylic Topcoat X 'in Teknik Veriler Sayfası 'na bakınız.
- 10. Ambalaj** A5003 ALEXSEAL Non Skid Fine 1/2 Galon (1.89 litre)
A5007 ALEXSEAL Non Skid Coarse 1/2 Galon (1.89 litre)

Yalnızca profesyonel kişiler kullanılmalıdır

Sayfa 1 / 1

Bu veri sayfasında yer verilen bilgiler, sahip olduğumuz araştırma ve geliştirme düzeyimize dayanmaktadır. Çeşitli işlem ve uygulama olasılıkları nedeniyle, hedeflenen amaç doğrultusunda kullanıcı tarafından bu verilerde değişiklik yapılması gerekmektedir. Mankiewicz'in yanlış kullanım ve / veya yanlış kullanıma ilişkin yükümlülüğü belirtilmiştir. Revizyon 2022